

TRAFFIC 50

TECHNICKÝ LIST

Heterogenní PVC	EN 26986	
Typ instalace		Na lepidlo
Třída zátěže	EN ISO 10874	33-42
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,20
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,50
Embossing		Ano
Hmotnost	EN ISO 23997	1.950 gr/m ²
Šíře	EN ISO 24341	2-(3)-4 m
Délka role	EN ISO 24341	25 m
Hmotnost standardní role		97,5 - 195 kg
Hořlavost	EN 13501	Bfl-S1
Protiskluznost	EN 13893	DS
Odolnost proti skluzu	EN 16165 annex B	R10
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	≤0,20 mm 0,14 mm
Odolnost proti otlakům od nábytku	EN ISO 16581	Žádné viditelné poškození
Dimenzionální stabilita	EN ISO 23999	< 8 mm
Elektrický odpor	EN 1081	1,15 x 10 ⁸ Ohm
Statická elektrická náchylnost	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,40%
Tepelná vodivost	EN 12667	0,110 W/mk
Tepelná izolace	EN 12667	0,023 m ² K/W
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Odolnost vůči opotřebení	EN 660-2	Třída T
Kvalita vzduchu v místnosti		Nízké VOC
Akustický útlum	EN ISO 717-2	13 dB
Odolnost kolečkové židli	EN ISO 4918	ANO
Typ kolečkové židle	EN 12529	Typ W
Odolnost proti světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Podlahové vytápění	EN 12524	Vhodné ≤ 27°C
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá
Svařování za tepla		Dostupný
Svařování za studena	Svařování	Vhodný
Záruční doba		10

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného používání. Společnost Unilin Polska si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění písemných informací bez předchozího upozornění. Ujistěte se, že nejnovější informace jsou konzultovány odkazem na webové stránky. Vyhrazujeme si veškerá práva na technická vylepšení. I Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného používání. Společnost Unilin Flooring Polska si vyhrazuje právo na změnu nebo opravu jakýchkoli písemných informací bez předchozího upozornění. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách.

Vyhrazujeme si veškerá práva na technická zlepšení.

