

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	2.70
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.50
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2000
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200 / 400
Délka role	EN ISO 24341	ml	≈ 30

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33 - 42
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	14
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfls1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra: olejová rampa	DIN 51130	třída	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	-	group	T
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	0.05
Odolnost vůči otlaku (průměrně naměřená hodnota)		mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	třída	ok

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certifikace	-	-	Floorscore®

CE MARKING

	EN 14041	-	  
		-	