

MARS

Výrobní postup	1/10" všívaná smyčka	ISO 2424
Materiál vlasu	100% PP	ISO 2424
Primární podklad	Woven PP	ISO 2424
Sekundární poklad	Filc	ISO 2424
Šíře	400 cm ± 1%	EN 986
Hmotnost vlasu	cca. 350 gr/m ²	ISO 8543
Celková hmotnost	Filc ± 15% cca. 1395 gr/m ²	ISO 8543
Výška vlasu	cca. 3.7 mm	ISO 1765
Celková hmotnost	Filc + 15% / -10% cca. 5.5 mm	ISO 1765
Počet vpichů	cca. 130.350 /m ² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Třída hořlavosti	Filc Efl (EN13501-1)	EN 13501-1
Odolnost vůči světlu	≥ 5	105-B02
Odolnost vůči oděru	≥ 4	105-X12
Odolnost vůči vodě	≥ 4	105-E01
Tepelná odolnost	0.12 m ² K/W	ISO 8302
Útlum hluku	10 dB	ISO 10140

Floorsymbols Vlies



Certificates

