


**TECHNICKÝ LIST****Speciální lepidlo pro podlahové krytiny WB-981**

Speciální lepidlo pro podlahové krytiny WB-981 je snadno aplikovatelné disperzní lepidlo určené pro přímé použití, které neobsahuje organická rozpouštědla. Vyznačuje se vysokou prvotní přilnavostí, velmi dobrou pevností po vytvrzení a nízkou spotřebou. Lepidlo je určené pro lepení krytin z PVC a CV na podlahy a zdi, lepení textilních krytin s podkladem z PVC, pěny, syntetiky, latexové vrstvy a PU, lepení linolea a krytin ze syntetického kaučuku a **Termofixu** na vhodné absorpční povrchy v interiérech.

VÝHODY

- lepidlo kategorie EC1 - velmi nízké emise
- vhodné pro vlhkou adhezi a adhezi citlivou na tlak
- bez rozpouštědel
- neutrální vůně
- nízká spotřeba
- odolné zatížení nábytkovými sokly i kolečkovými židlemi
- vhodné pro systémy podlahového vytápění
- krátká čekací doba
- vhodné na všechny samonivelační směsi Artelit
- též pro složité krytiny

TYPICKÉ POUŽITÍ:

- textilní krytiny zdí a podlah s
 - pěnovým podkladem, hladkým i reliéfním
 - podkladem z latexu nebo polyuretanové pěny
 - syntetickým druhotným podkladem nebo podkladem z juty
 - plstěným podkladem
- tkaná látka
- jednoduchá nebo vícevrstevná jehličková plst'
- potahy z přírodního vlákna s podkladem např. z kokosového vlákna nebo sisalu
- krytiny zdí a podlah z PVC a CV
- linolea v širokých pásech
- korková linolea
- korek
- krytiny ze syntetického kaučuku s hladkou i pískovanou spodní vrstvou
- krytiny z kaučuku do 3mm (nad 3 mm použít PU lepidlo)
- krytiny ze syntetického kaučuku s podkladem z elastické pěny na vhodné povrchy v interiérech, také na staré tuhé krytiny z PVC a CV, krytiny ze syntetického kaučuku, linolea, utěsněné parkety a přírodní i umělý kámen v kombinaci s primerem  Artelit WB-280.

TECHNICKÁ DATA**Nevytvrzené:**

Báze:	disperze syntetických pryskyřic s lepicími přísadami
Skupenství:	pasta
Barva:	běžová

Hustota:	1,1 kg/l
Pracovní teplota:	od +15°C
Otevřený čas schnutí(při+20°C):	přibližně 10-60 min. (při +20°C)
Pracovní čas:	přibližně 10-60 min. (při +20°C)
pochozí:	po 24 h
Svařování okrajů:	po 48 h
Úplná doba vytvrzení:	přibližně 72 h
Spotřeba:	váleček: přibližně. 200 g/m ² Zubová stěrka A1-A4: 200 - 300 g/m ² Zubová stěrka B1:500 g/m ²
Hořlavost:	nehořlavé

In the packed state Vytvrzené:

Tepelná odolnost spoje po vytvrzení: až do +50°C

Typ spoje: pružný

Maximální obsah vlhkosti v substrátu:

- cementové substráty – až do 2%
- anhydritové a sádrové substráty- až do 0,5%
- optimální obsah vlhkosti - od 1,5% do 2%

Maximální síla substrátu dle Schmidtova kladiva: >25 Mpa

Optimální vzdušná vlhkost v místnosti: pod 65 %

Optimální teplota substrátu: >15 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava – Vyrovnat podklad, odstranit všechny pukliny a praskliny, poté povrch vysušit a odstranit volné částice. Po dobu 24 hodin před aplikací skladovat lepidlo i materiály určené k lepení v místnosti, ve které budou lepeny. Pro dosažení dokonalosti, i u podkladů s vhodnou savostí, by měl být podklad pro linoleum zarovnan s odchylkou 2 mm. U specifických krytin se v jejich technických listech informujte na vhodnost jednotlivým podkladů.

Aplikace – Před použitím lepidlo pečlivě promíchat. Po zaschnutí primeru nanést rovnoměrnou vrstvu lepidla. Po uplynutí bezdotykové doby položit krytinu a pevně ji přitisknout k podkladu, aby se lepidlo rozprostřelo po celém povrchu, a aby se zamezilo vzniku bublin. Ve větších místnostech by mělo pokládání krytiny probíhat po částech, zvláště v případě, že se spojují dva díly krytiny. V takových případech přimáčknout přiléhající díly tak, aby zůstaly na místě. V případě jednotlivé aplikace nenanášet více lepidla, než kolik bude pokryto během vytvrzující doby. Vytvrzený spoj je elastický, odolný vůči vlhkosti a stárnutí. U specifických krytin se v jejich technických listech informujte na vhodnost jednotlivým podkladů.

- ▶ Správné spojení závisí na zadní straně krytiny. Ujistěte se, že je dostatečně navlhčená.
- ▶ Krytiny, které nedovolují pronikání vodních par, jako je linoleum, krytiny z PVC, CV, syntetického kaučuku a polyolefinu, pokládat během tzv. „polovlhké fáze“.
- ▶ Krytiny, které dovolují pronikání vodních par, jako je jehličková plst' na absorpčních površích, pokládat během vlhké fáze.
- ▶ Krytiny, které dovolují pronikání vodních par, s podkladem, který snadno podléhá vlhkosti a krytiny, které zpomalují šíření vlhkosti, pokládat během tzv. „polovlhké fáze“.

- ▶ Vhodné krytiny, které nedovolují pronikání vodních par, jako je PVC, CV, pokládat na upravené podklady během „kontaktní fáze“.
- ▶ Po položení krytiny bez vniku bublin ji vyhladit a po uplynutí doby schnutí krytinu vyhladit znovu a uválcovat.
- ▶ Vzdálenost mezi jednotlivými pruhy linolea by měla být minimálně taková, jako je tloušťka pohlednice.
- ▶ Nanést a rozetřít lepidlo na zdi za pomoci válečku. Poté použít čistou zubovou stěrku pro vytvoření 'zubů' - rovnoměrně.
- ▶ Čekat minimálně 24 hodin, před započítáním tepelného lepení a/nebo spárování spoje.
- ▶ Fáze pokládání:
 - vlhká fáze: nanesené lepidlo ještě nevykazuje známky tvorby vláken.
 - „polovlhká fáze“: začíná fáze spojování, lepidlo vytváří viditelné klenby a tvorba vláken je již zřejmá (dotykový test). Vrstva lepidla ještě není zaschlá úplně.
 - kontaktní fáze: vrstva lepidla je průhledná, ale už nelepavá (dotykový test)
- ▶ Přímé lepení na staré zbytky lepidel může vést k reakcím a následně ke vzniku nepříjemného zápachu.

Čištění – Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou.

Poznámky – Dokud lepidlo nevytverdne, nesmí se dostat do kontaktu s vodou.

LOGISTICKÉ INFORMACE:

Kód výrobku	Obsah	Balení	Kusů v balení	Standardní množství na paletě EURO
	14kg	kbelík	1	44

Záruční doba lepidla je 12 měsíců od data výroby, je-li skladováno originálním, uzavřeném balení. Skladovat při teplotě od +5°C do +30°C. **Nevystavujte mrazu.**

Dopravní informace

Road: ADR/RID (cross-border): Free	Sea: IMDG: free	Air: ICAO-TI and IATA-DGR: free	UN Number: none
---------------------------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE:

Aplikujte za obvyklých hygienických podmínek. Podrobné informace na bezpečnostním listu získáte na požádání v Selena Bohemia s.r.o.

Používejte ochranné oblečení. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci: Zbytky výrobku a prázdné obaly musí být znehodnoceny v souladu se zákonem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zřídka zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zřídka zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.